DRAGABRASIVO A



Tubo per aspirazione di materiale abrasivo misto ad acqua, utilizzato come collegamento flessibile tra la tubazione metallica aspirante e la pompa. Può essere fabbricato in pezzature d'impiego con alle estremità bocche allargate, raccordi vulcanizzati, raccordi vulcanizzati e rivestiti o talloni in gomma.

DESCRIZIONE

Sottostrato

NR/SBR, nero, conduttivo, resistente all'abrasione

Rinforzi

tessuti sintetici, spirale in acciaio incorporata nella parete del tubo

Copertura

ondulata, nera, conduttiva, superficie ad impressione di tela. Resistente all'abrasione, all'invecchiamento ed all'ozono

Marcatura

TUDERTECHNICA DRAGABRASIVO A

CARATTERISTICHE TECNICHE

Temperatura di impiego : -40°C / +70°C (-40°F / +158°F)
Norme : ISO 1307 per le tolleranze dimensionali

Diametro interno		Diametro esterno		Lunghezza		Resistenza al vuoto		Pressione di esercizio		Pressione di scoppio		Peso teorico		Raggio di curvatura	
[mm]	*[in]*	*[mm]*	*[in]*	*[mt]*	*[ft]*	*[bar]*	*[psi]*	*[bar]*	*[psi]*	*[bar]*	*[psi]*	*[kg/mt]*	*[lbs/ft]*	*[mm]*	*[in]*
102	4,00	-	-	12	39	0,9	13	-	-	-	-	7,75	5,19	500	19,69
152	6,00	-	-	12	39	0,9	13	-	-	-	-	12,18	8,16	850	33,46
203	8,00	-	-	12	39	0,9	13	-	-	-	-	19,87	13,31	1300	51,18
254	10,00	-	-	12	39	0,9	13	-	-	-	-	25,35	16,98	1650	64,96
305	12,00	-	-	12	39	0,9	13	-	-	-	-	32,83	22,00	2200	86,61
350	13,80	-	-	12	39	0,9	13	-	-	-	-	42,34	28,37	2600	102,36
407	16,00	-	-	12	39	0,9	13	-	-	-	-	48,75	32,66	3100	122,05
457	18,00	-	-	12	39	0,9	13	-	-	-	-	55,66	37,29	3550	139,76
508	20,00	-	-	12	39	0,9	13	-	-	-	-	61,52	41,22	4000	157,48

Dati riferiti a temperatura ambiente (20°C). Altri diametri, spessori di parete e pressioni solo su specifica richiesta.

REV-2018-04-01