DRAGATELA



Tubo per mandata di materiale abrasivo misto ad acqua, utilizzato nei sistemi di dragaggio come collegamento tra le pompe e le linee di scarico a terra del materiale aspirato dalla draga. Può essere fabbricato in pezzature d'impiego con alle estremità bocche allargate, raccordi vulcanizzati, raccordi vulcanizzati e rivestiti o talloni in gomma.

DESCRIZIONE

Sottostrato
NR/SBR, nero, conduttivo, resistente all'abrasione

Rinforzi
tessuti sintetici

Copertura
liscia, nera, conduttiva, superficie ad impressione di tela. Resistente all'abrasione, all'invecchiamento ed all'ozono

Marcatura
TUDERTECHNICA DRAGATELA

CARATTERISTICHE TECNICHE

Temperatura di impiego : -40°C / +70°C (-40°F / +158°F)
Norme : ISO 1307 per le tolleranze dimensionali

Diametro interno		Diametro esterno		Lunghezza		Resistenza al vuoto		Pressione di esercizio		Pressione di scoppio		Peso teorico		Raggio di curvatura	
[mm]	*[in]*	*[mm]*	*[in]*	*[mt]*	*[ft]*	*[bar]*	*[psi]*	*[bar]*	*[psi]*	*[bar]*	*[psi]*	*[kg/mt]*	*[lbs/ft]*	*[mm]*	*[in]*
102	4,00	139	5,47	12	39	-	-	8	120	24	360	8,22	5,51	-	-
152	6,00	190	7,48	12	39	-	-	8	120	24	360	12,05	8,07	-	-
203	8,00	241	9,49	12	39	-	-	8	120	24	360	15,63	10,47	-	-
254	10,00	292	11,50	12	39	-	-	8	120	24	360	19,22	12,88	-	-
305	12,00	345	13,58	12	39	-	-	8	120	24	360	23,53	15,77	-	-
350	13,80	390	15,35	12	39	-	-	8	120	24	360	26,8	17,96	-	-
407	16,00	449	17,68	12	39	-	-	8	120	24	360	31,98	21,43	-	-
457	18,00	499	19,65	12	39	-	-	8	120	24	360	35,71	23,93	-	-
508	20,00	550	21,65	12	39	-	-	8	120	24	360	39,52	26,48	-	-

Dati riferiti a temperatura ambiente (20°C). Altri diametri, spessori di parete e pressioni solo su specifica richiesta.

REV-2018-04-01